

(134) 肌焼鋼の熱間加工性に及ぼす窒化アルミニウムの影響
(肌焼鋼の熱間加工性に関する研究 - 1)

愛知製鋼 研究開発部

丸田良平 山本俊郎

・加藤 敏

1. 緒言 熱間変形過程における表面疵に因し、Alを含有する合金肌焼鋼について、高温引張試験および高温疲労試験を行ない、熱間加工性におよぼす酸可溶Al量の影響を調査した。

2. 実験方法

2-1 供試材 高周波誘導炉で電気炉鋼 S CM21 を素材として溶製(1 Heat 6 Kg)して。

Table 1 Chemical Compositions of the Steels used for Study

| Mark of Steel | Chemical Compositions (%) | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|------|------|-------|-------|------|------|------|----------|-----------------|---------|
| | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Total Al | Acid Soluble Al | Total N |
| Steel I | 0.16 | 0.29 | 0.72 | 0.014 | 0.006 | 2.16 | 2.08 | 1.02 | 0.24 | 0.011 | 0.017 |
| Steel II | 0.16 | 0.22 | 0.73 | 0.014 | 0.008 | 0.16 | 0.08 | 1.02 | 0.24 | 0.030 | 0.036 |
| Steel III | 0.20 | 0.18 | 0.66 | 0.013 | 0.007 | 0.16 | 0.07 | 1.01 | 0.24 | 0.046 | 0.054 |
| Steel IV | 0.16 | 0.19 | 0.68 | 0.016 | 0.006 | 0.16 | 0.08 | 1.02 | 0.24 | 0.088 | 0.094 |
| Steel V | 0.16 | 0.20 | 0.67 | 0.016 | 0.006 | 0.16 | 0.08 | 1.01 | 0.25 | 0.125 | 0.056 |

2-2 高温引張および高温疲労試験。800~1200°C の温度範囲で引張および疲労試験を行なった。

3. 実験結果 酸可溶Alが高い試料は高温引張における絞りがいらじるしく低い(Fig 1)。高温引張における伸び、高温疲労における破断回転数も絞りと類似の変化を示した。引張試片中のAlN量(Fig 2)は、Steel II~Vで1000°C附近がもっとも高い。絞りに対するAlNの影響(Fig 3)は、高温ではAlN量が高くても絞りの低下が少ないものに対し、低温ではAlN量が低くても絞りの低下がいらじるしい。

引張試片の破断部附近を光学顕微鏡で観察した結果、Steel II~Vの絞りの低い試片には多數の粒界割れが認められ、その頻度は絞りが低いもの程高かった。電子顕微鏡で同一試片を観察した結果、Steel II~Vでは高温で大形のAlN、低温で小形と大形のAlNが多数認められた。

4. 結論 (1) AlNは熱間加工性を低下させる。従って肌焼鋼では必要以上に酸可溶Al量を高くすべきでない。(2) 高温で析出するAlNは大形で延性に対し比較的の影響が少ないので、低温で析出するAlNは小形で延性をいらじるしく低下させる。




Fig. 1. Effect of Testing Temperature and Acid Soluble-Al Content on Reduction Area




Fig. 2. Effect of Testing Temperature and Acid Soluble-Al Content on AlN Quantity




Fig. 3. Effect of AlN Content and Testing Temperature on R.A.