

(517) 高温高圧水中の低炭素347ステンレス鋼のSCCに及ぼす成分元素の影響

(沸騰水型原子炉配管用347鋼管の研究-1)

住友金属工業㈱ 中央技術研究所 長野博夫, 柚植宏之, 丸山信幸
東京本社 永田三郎

I 緒言

SUS 304鋼は溶接熱影響部において銳敏化を受け易く、耐高温水応力腐食割れ性に問題がある。CをNbで安定化した347系ステンレス鋼はBWRプラントにおける耐SCC代替材の有力な候補のひとつであり、その耐SCC性に及ぼす成分元素の影響の検討を行なった。

II 実験方法

18Cr-10Ni-0.35NbベースでC,N,P,S量を変化させた347系ステンレス鋼を用い、ダブルUバンド試験を循環式オートクレーブ（純水、250°C, D.O. 8 ppm, 500 h）で実施した。

III 結果

1. Cの影響：固溶化熱処理ではC≤0.02%であれば、銳敏化を行なってもCr₂₃C₆が析出せず耐SCC性は良好である。高温溶体化熱処理(NbC分解)の場合はC量は低いほど耐SCC性は良好となる。(Fig.1, Fig.2)
2. Nの影響：高温溶体化熱処理ではN≤0.15%であれば、銳敏化を行なってもCr₂(C,N)が析出せず耐SCC性への悪影響は認められない。強銳敏化ではSCC感受性は増大し、N≤0.10%が望ましい。C≤0.02%でN量を変化させた材料の高温水SCCに及ぼすNb/C+Nの影響を検討した結果、耐SCC性が良好となるのはNb/C+N≥2.3である。(Fig.1, Fig.2)
3. P,Sの影響：C≈0.02%, Nb≈0.4%でP,S量を変化させて検討した結果、P,Sはそれぞれ0.005%~0.040%, 0.004%~0.050%の範囲では耐SCC性に影響しない。

以上の結果から耐SCC性に優れた347ステンレス鋼の推奨成分をTable. 1に示す。

Table 1. Chemical composition of 347(LC) stainless steel (wt %)

Alloying element Steel	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Nb	N
347(LC)	≤0.02	0.10~0.50	≤2.00	≤0.020	≤0.010	9.0~12.0	17.5~19.0	0.20~0.50	≤0.10
SUS 347	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.040	≤0.010	9.0~12.0	17.0~19.0	≥10 x C	—




Fig. 1 Effects of carbon and nitrogen contents on the precipitation in sensitized 347 stainless steel
(Nb = 0.3%: 1125°C/20min WQ → 700°C/24h AC)




Fig. 2 Effects of carbon and nitrogen on SCC of 347 stainless steel in high temperature pure water
(Double U-bend method: 250°C, D.O. 8 ppm, 500h)