

(483) 油井管のコラプス強度に及ぼす応力-ひずみ曲線の影響

(油井管のコラプス強度の有限要素法解析 第3報)

住友金属工業株 中央技術研究所 時政勝行, 田中健一

1. 緒言

油井管のコラプス強度に及ぼす残留応力と管材降伏特性の影響は、実験的手法による解明が難しく、筆者らは、FEM解析による検討を進めてきた。前報では完全弾塑性材料の管の塑性コラプス強度に及ぼす⁽¹⁾残留応力の影響を定量的に明らかにした。ここでは、残留応力の無い管の塑性コラプス強度に及ぼす管材料の応力～ひずみ曲線(S-S曲線)の影響について報告する。

2. 解析方法

2-1. S-S曲線形状

Fig.1に示す2つのS-S曲線形状(線形硬化則に従う場合と指指数硬化則に従う場合)について、コラプス強度に及ぼす硬化係数Hおよび硬化指数nの影響を求めた。

2-2. 計算結果の一般化

硬化係数Hおよび硬化指数nのコラプス強度に及ぼす影響を表示する関数f(H)およびg(n)とし、コラプス強度Pcrが

$$P_{cr} = 2\sigma_0 \frac{D/t-1}{(D/t)^2} f(H) \text{ または } P_{cr} = 2\sigma_0 \frac{D/t-1}{(D/t)^2} g(n) \quad (1)$$

で表示できると仮定して、f(H), g(n)を求めた(ただし、H=0, n=0の完全弾塑性体の場合、f(0)=g(0)=1)。式(1)を σ_{ep} (ϵ_p オフセット耐力)を基準として書き直すと次式が得られる。

$$\frac{P_{cr}}{P_{crH=0}} = \left[1 - \frac{H\epsilon_p}{(1-H/E)\sigma_{ep}} \right] f(H) \quad (2)$$

$$\frac{P_{cr}}{P_{crn=0}} = \left[\frac{\sigma_{ep}}{(E\epsilon_p + \sigma_{ep})^n} \right]^{\frac{1}{1-n}} \frac{g(n)}{\sigma_{ep}} \quad (3)$$

ただし、

$$P_{crH=0} = P_{crn=0} = 2\sigma_{ep} \frac{D/t-1}{(D/t)^2} \quad (4)$$

式(2)(3)は、Hあるいはnの影響を無視し σ_{ep} を管材の降伏強度として用いて塑性コラプス強度を(4)式で推定したときの差異を示す。

3. 結果

(1) σ_{ep} として、0.2%耐力 $\sigma_{0.2}$ を用いた場合、硬化係数あるいは硬化指数が大なるほど塑性コラプス強度は式(4)で求まる値よりも低下する(Fig.2)。

(2) σ_{ep} として、 $\sigma_{0.04}$ を用いればS-S曲線形状に拘わらずコラプス強度は式(4)で近似的に求め得る(Fig.2, Fig.3)。

参考文献 (1) 時政, 田中: 鉄と鋼, Vol. 69 No.13 (1983), p. 1398




Fig.1 Stress-strain curves used for the FEM analysis




Fig.2 The effect of hardening exponent n on the collapse strength




Fig.3 The effect of D/t on the estimation of collapse strength with eq.(4) and $\sigma_{0.04}$