

(531) 高炭素鋼線材の強度、延性におよぼす成分の影響

株吾嬬製鋼所 技術研究所 ○玉井 豊 江口豊明
手塚勝人

1. 緒言

高炭素鋼線材は、伸線に適した微細パラライト組織とするために、従来から鉛パテンティング (LP) などオフラインの熱処理を施すことが多いが、公害、エネルギー、工程面からその省略が必要となってきている。今回、直接パテンティング (DP) による高炭素鋼線材の強度、延性におよぼす成分の影響について調査したので、その結果を報告する。

2. 実験方法

Table 1 に示す鋼を $10\text{ mm}\phi$ 線材に圧延しステルモア冷却を施して供試材とし、オーステナイト (γ) 結晶粒度、焼入性、CCT曲線、線材および鋼線の機械的性質におよぼす Si、Cr、V の影響を調査した。

3. 実験結果

(1) γ -粒は、V量の増加とともに微細になるが (Fig.1)、Si量が1%以上になると焼入性に対してSi-Vの複合効果によりD_c値の上昇がみられた。 (Fig.2)

(2) CCT曲線は、Si量の増加とともに高温長時間側に、V添加によりさらに長時間側への移行がみられた。 (Fig.3) このことからも、焼入性に対してSi、Vの効果が確認される。

(3) SiにCr、Vを併用することにより、Si単独に比べ、DPまで高強度、高延性の線材および鋼線が得られた。 (Fig.4) Vによる細粒化は、伸線加工時のDP材の延性確保のためにも有効であることがわかった。

Table 1 Chemical compositions (%)

Steel	C	Si	Mn	P	S	Cr	V
Base	0.75 ~0.80	≤0.3 ~1.4	0.7 ~0.8	≤0.02	≤0.02	≤0.10	—
Si	0.75 ~0.80	1.0 ~1.4	0.7 ~0.8	≤0.02	≤0.02	≤0.10	—
Si-Cr	0.75 ~0.80	1.0 ~1.4	0.7 ~0.8	≤0.02	≤0.02	0.25 ~0.30	—
Si-V	0.75 ~0.80	1.0 ~1.4	0.7 ~0.8	≤0.02	≤0.02	≤0.10	0.05 ~0.10
Si-Cr-V	0.75 ~0.80	1.0 ~1.4	0.7 ~0.8	≤0.02	≤0.02	0.25 ~0.30	0.05 ~0.10




Fig. 3 CCT curves




Fig. 1 Influence of V content on γ -grain size number at $850\text{ }^{\circ}\text{C}$




Fig. 2 Influence of Si, Cr, V contents on ideal critical diameter




Fig. 4 Influence of Si, Cr, V contents on mechanical properties of $5\text{ mm}\phi$ bluing wire