


神戸製鋼所 加古川製鉄所 副島利行 小林潤吉 松本洋
松井秀雄 藤本英明 中根義信 ○源間信行
材料研究所 佐藤哲郎

1. 緒言

当所 240^T 上下吹転炉 (LD-OTB) では Ar, N₂ ガスの少量底吹きで、低 [C] 鋼から高 [C] 鋼を処理している。今回転炉排ガス (LDG) から気液吸収法 (コソープ法) にて精製分離した高純度 CO ガスを Ar と振替えて使用した。操業結果を以下に報告する。

2. COガス分離方法(コソープ法)


コソープ法とは気液吸収法の一種で Fig. 1 に示すように転炉排ガス (LDG) を脱硫、脱湿後以下のコソープ反応により CO 含有ガスから、高純度 CO ガス (Table 1) を選択的に分離するプロセスである。



3. 底吹き用ガスへのCOガスの適用

転炉底吹き用ガスとして使用するに当たり、特に CO ガスによる加炭反応と CO ガス吹込みに伴なう C-O 平衡の変化について、500 kg 試験転炉にて調査した。

(i) COガスによる加炭反応



なる反応によりマッシュルーム内に C を析出し、ノズル閉塞の危険性が考えられたが、安定した吹込特性が得られ、又回収したマッシュルーム内にも C 析出は認められなかった。

(ii) C-O 平衡の変化

Ar, N₂ ガスと同様の C-O 平衡が得られ底吹きガスとして使用可能である事が確認された。

4. 240^T 転炉 (LD-OTB) への適用

吹止溶鋼の酸素レベル、スラグ (T-Fe) とともに Ar 底吹きと同等であり (Fig. 3) (Fig. 4)、又底吹き用耐火物の溶損速度も 0.5 mm/ch 以下と安定している。ガス検知、ガスバージなどの適切なる安全措置を施すことにより、Ar ガスとの代替が可能となり、ガスコストの低減が計れた。(Fig. 2)




Fig. 1 Process flow of cosorb

	average
CO	99%
CO ₂	0.75
N ₂	0.2
H ₂	<100ppm
O ₂	<100ppm

Table 1 Chemical composition of CO gas




Fig. 2 Blowing pattern of LD-OTB




Fig. 3 Relation between [O]_F and [C] (%) at turn down




Fig. 4 Relation between (T-Fe) and [C] (%)