

## (365) 海洋構造物用鋼板のHAZ靶性に及ぼすミクロ組織の影響

日本钢管(株) 中研・福山研究所 ○遠藤 茂 須賀正孝 塚本裕昭  
 中研・京浜研究所 松本和明  
 福山製鉄所 石川 博

### 1. 緒言

氷海域の構造物に使用される鋼板の場合、溶接部も含めて、低温(-40~-60°C)での高靶性が要求されている。そこで、溶接熱影響部の、靶性値とミクロ組織に及ぼす化学成分の影響を調査した。

### 2. 試験方法

Table 1 に示す 50kgf/mm<sup>2</sup>級鋼を用い、大入熱(100kJ/cm)1パスのサブマージ溶接を行ない、シャルピー及び、10mm×10mmサイズのCTOD試験を実施した。また、誘導加熱型装置により、再現熱サイクルを付加し、シャルピー試験を行った。

### 3. 結果

1) 微量Nbの添加により、Fusion Line部の靶性値が劣化するが、それ以上のNb量の増加による靶性値の変化量は小さい。またSR処理(600°C×1hr.)により、靶性値は良好な値となる。(Fig.1)

2) As Welded状態での、Fusion Line部における靶性値は、組織中の島状マルテンサイト分率に影響され、靶性値は、島状マルテンサイト分率の減少により良好となる。(Fig.2)

3) 実継手及び、再現熱サイクル付加サンプルの靶性値は、再現熱サイクル付加後の冷却過程に測定した、変態開始温度の上昇とともに良好な値となる。(Fig.3)

4) Nb添加鋼においても、炭素当量の低下とともに靶性値は良好となる。従って、高強度高靶性の鋼板を製造する場合、Nbの添加により強度上昇を計り、かつ炭素当量を低減して、Nb添加による島状マルテンサイトの生成を押さえる必要がある。(Fig.1)




Fig.2 Effect of area fraction of M-A on vTrs. (As welded, Notch location : SAW-Fusion Line)

Table I Tested steels

Steel	C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Ti	Nb	Ceq(WES)	Process
A	0.07	0.30	1.50	0.009	0.001	0.19	0.36	0.010	—	0.346	TMCP
B	0.06	0.32	1.56	0.008	0.001	0.25	0.41	0.007	0.009	0.348	TMCP
C	0.10	0.40	1.55	0.003	0.002	0.17	0.27	—	0.027	0.384	Normal.
D	0.06	0.32	1.45	0.007	Tr	0.26	0.36	0.009	0.007	0.326	TMCP




Fig.1 Effect of Nb content on CTOD value. (Notch location : SAW-Fusion Line)




Fig.3 Relationship between transformation starting temperature and vTrs. (As welded, Notch location : Fusion Line)