

(622) 継手最脆化部 COD に及ぼす鋼材化学成分の影響

ボンド COD 特性の優れた鋼材の開発(第 9 報)

新日本製鐵㈱ 厚板条鋼研究センター ○土師 利昭 栗飯原周二

1. 目的

多層盛溶接継手の最脆化組織である Ac_1 直上に再加熱された粗粒上部ベイナイト組織を再現した、再現 HAZ COD 試験により、最脆化部 COD に及ぼす各種成分元素の影響を検討した。

2. 実験方法

Table 1 に示す基本成分系に対し、各化学成分を変化させた真空溶解鋼につき前報と同一の試験条件で再現 HAZ COD 試験を行なった。

3. 実験結果・考察

Fig. 1 に Nb 量を変化させた時のダブル及びトリプル($T_{p3} = 450^{\circ}\text{C}$)サイクル材の COD を基本成分材の COD で基準化した値を示す。ダブル・トリプル材の COD とともに、Nb 量の增加に伴ない、ほぼ直線的に低下する。

Fig. 2 は同様の整理を Mo に関して行なった結果であり、約 0.1% の添加で COD は急激に減少する。Fig. 3 はトリプルサイクル材組織の Mo 量による変化を示したもので、Mo 量の増加に伴ない、未分解島状マルテンサイト量が増加している。

Fig. 4 は次式で求まる各成分の 0.1% 増加によるダブル及びトリプルサイクル材の COD 減少率、 r_δ を示したものである。

$$(\delta_c \%)_{[M]_x} / \delta_c \%)_{[M]_0}$$

$$= 1 - r_\delta \times 10 (\% [M]_x - \% [M]_0)$$

炭化物形成元素である Nb, V, Mo, Cr は最脆化組織での COD を著しく阻害する。Si, Mn, Cu, Ni は COD をあまり低下させない。また、C, N, B も M^* 生成量を増加させ、COD を著しく低下させる。

参考文献

1) 鉄と鋼、本大会前報

Table 1 Chemical compositions (w.t.%)

	C	Si	Mn	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	Al	N	B
base	.11	.25	1.5	—	—	—	—	—	.03	.003	—	—
	.08	.1	1.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.002	.0	—
range	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	.14	.4	1.6	.6	.6	.3	.04	.06	.008	.002	—	—




Fig. 1 Influence of Nb on simulated HAZ COD of double and triple cycle







Fig. 2 Influence of Mo on simulated HAZ COD of double and triple cycle



(a) 0 % Mo



(b) 0.09 % Mo



(c) 0.28 % Mo


Fig. 3 Influence of Mo content on M^* formation

Fig. 4 Influence of each element on simulated HAZ COD